



Lehmfestiger Lehmhaftgrund Tadelakt Seife Lehmunterputz Lehmdeputz Lehmfarbe Stone original Tadelakt

Stone original Tadelakt

Tadelakt Stone	Untergründe vorbereiten
Untergründe	Alle Untergründe zunächst gründlich reinigen, wenn nötig mit einem Fettlöser. Lose und poröse Putzreste entfernen. Tadelakt Stone ist ein Kalkputz, der sehr lange aushärtet und benötigt daher einen stabilen mineralischen und <u>sehr grobkörnigen</u> Untergrund.
Base Lehmunterputz	Base Lehmunterputz grob aufgeraut eignet sich sehr gut als Untergrund, jedoch nicht in direkten Nassbereichen . Bei zu starker Saugung des Untergrundes Base Lehmunterputz mit Fix Lehmfestiger vor dem Tadelakt Stone Auftrag vorstreichen.
Gemauerte Wände	Gemauerte Wände mit grob aufgeriebenem, scharfkantigem Kalk-Zement Putz vorverputzen. Die Unterputzlage mindestens 24 Stunden abtrocknen lassen, bevor Tadelakt Stone aufgetragen wird. Ideale Untergründe für Tadelakt Stone sind durchgehend gemauerte Wände.
Beton Wände	Beton ist wegen seiner Starrheit sehr geeignet für Tadelakt Stone . Beton Wände entweder mit Fliesenkleber oder Kalk-Zement-Putz vorputzen. Untergründe müssen sehr rauh sein, darum Fliesenkleber oder Kalk-Zement-Putz mit Zahnpachtel auftragen.
Neuer Kalkputz	Auf frischem Kalkputz kann Tadelakt Stone , nach einem Tag Trocknung aufgebracht werden.
Holzfaserplatten und Lehmbauplatten.	Bei Plattenmaterialien, Stöße beidseitig absperren und abspachteln, da sich sonst die Form der Platten bei den Stößen der endgültigen Tadelakt Stone Oberfläche abzeichnet. Es ist hierbei notwendig, zuerst Fliesenkleber mit einem 4 mm Zahnpachtel horizontal aufzuziehen und nach frühestens 24h mit Fix Lehmfestiger zu überstreichen.
Trockenbauplatten	Trockenbauplatten sind nicht der ideale Untergrund für Tadelakt Stone. Ein akzeptables Ergebnis wird dennoch erreicht, wenn die Nähte nach Vorschrift verspachtelt und die Platten mit Haftgrund / Fliesenkleber mittels eines 4 mm Zahnpachtel horizontal verputzt und abschliessend nach frühestens 24h mit Fix Lehmfestiger überstrichen werden.
Fliesen	Fliesen zunächst gründlich entfetten und mit 4 mm Zahnpachtel einen (Fliese auf Fliese) Fliesenkleber gleichmäßig auftragen.

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die, in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Dieses Merkblatt verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit.

Carl Giskes Leembouw Nederland Vof

Seite 3.2

www.chieffinish.de



Lehmfestiger Lehmmaftgrund Tadelakt Seife Lehmunterputz Lehmmedelputz Lehmfarbe Stone original Tadelakt

Stone original Tadelakt

Tadelakt Stone	Verarbeitung
Verarbeitungskondition	Die Lufttemperatur und die Untergrundtemperatur sollte mindestens 5°C sein. Räume vor Wind und Zug schützen. Tadelakt Stone auf Kalk-Zement Putz, Untergrund immer erst anfeuchten.
Werkzeuge	Kübel, Quirl (Stabmixer), Kelle, Glätter, Schwamm, Holzreibebrett, Kunststoffglätter, Poliersteine, Pinsel, Bohnerlappen und sehr dünne Plastiktüte.
Putzzubereitung	12,5 Kg Tadelakt Stone mit 6 Liter Wasser einsumpfen lassen. Der Eimer sollte mindestens zwei Tage lang abgeschlossen ruhen. Vor dem Verarbeiten wieder gut aufrühren. Tadelakt Stone ist im nassen, aber abgedeckten Zustand bis zu 60 Tage verarbeitbar. Wasserverbrauch ca. 0,5 Liter auf 1 Kg.
Putzuntergrund	Der Untergrund sollte angezogen haben, bevor Tadelakt Stone aufgetragen wird. Bitte lesen Sie Stone Vorbereiten der Untergründe
Putzauftrag	Tadelakt Stone 4 - 5 mm dick mit einer Verputzerkelle auftragen. Bei einer ungleichmäßigen Trocknung der Basisschicht kann auch in kurzen abständen, in zwei Lagen von jeweils 3-5 mm gearbeitet werden, hierbei die erste Lage mit einem Schamm grob auffilzen. Nach der ersten Aussteifung, etwa 2-4 Stunden, und je nach Saugfähigkeit des Untergrundes (hier können die Zeiten sehr stark variieren), die Fläche mit feuchtem Holzbrett reiben, danach mit einem Kunststoffglätter die Wand gründlich verdichten, wieder etwas warten und mit einem kieselsteinförmigen Halbedelstein polieren.
Polieren mit Stein	Tadelakt Stone Putz mit einem Kieselsteinförmigen Halbedelstein, am besten Achat, mit kleinen, runden Bewegungen auf Hochglanz polieren. Der Prozeß des Polierens kann während der Trocknungszeit mehrfach wiederholt werden. Es ist wichtig, im richtigen Moment die Steinpolitur durchzuführen. Abschliessend Oberfläche mit einer Plastikkelle auf Hochglanz polieren. Immer an trockensten Stellen meißt Ober- und Seitenkanten der Wand mit Polieren anfangen.
Seife einpolieren	Eine fertige Tadelakt Stone Wand mindestens 24 Stunden ruhen lassen. Anschließend sehr dünn in Wasser aufgerührte Tadelakt Seife 1 Teil Seife und 15 Teile Wasser aufpinseln. Die aufgetragene Seife erst mit Stein, und dann mit einer sehr dünnen Plastiktüte die um einen Wollstofflappen gewickelt ist einbohnern. Diese Arbeitsgänge können mehrfach wiederholt werden. Dies ist auch gleichzeitig die beste Reinigungsmethode. Die Tadelakt Seife gibt dem Tadelakt Stone einen leichten Seidenmattglanz, und die nötige Wasserdichte für Badezimmerwände. Die Kombination von Seife und Kalk führt zu einer Reaktion, bei der die zwei Stoffe zu wasserundurchlässigen Kristallen verschmelzen.

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die, in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Dieses Merkblatt verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit.

Carl Giskes Leembouw Nederland Vof

Seite 3.3

www.chieffinish.de



Lehmfestiger Lehmhaftgrund Tadelakt Seife Lehmunterputz Lehmdeputz Lehmfarbe Stone original Tadelakt

Lehmunterputz

BASE		Technisches Merkblatt	
Produktbeschreibung		Base Lehmunterputz trägt zu einem guten Feuchtigkeitsaustausch in Innenräumen bei und ist zum Ausgleichen von Unebenheiten im Mauerwerk geeignet. Base Lehmunterputz ist frei von Schadstoffen oder Zusatzstoffen und besteht ausschließlich aus den natürlichen Stoffen Sand und Lehm. In Big Bags ist Strohacksel zugefügt. 25 Kg Säcke haben keinen Strohanteil. Base Lehmunterputz verhindert bei einer schnellen Trocknung, wie alle naturbelassenen, trockenen Lehme, die Schimmelbildung. Base Lehmunterputz trägt zu einem sehr angenehmen Raumklima bei, warm im Winter und kühl im Sommer. Base Lehmunterputz hat mit seinen natürlichen Farben eine feine ästhetische Wirkung. Darüberhinaus hat Base Lehmunterputz gute akustische Dämmeigenschaften und eine harmonisierende Wirkung auf seine Umgebung. Base Lehmunterputz ist konsequent mensch-, tier- und umweltfreundlich.	
Wichtige	Eigenschaften	Base Lehmunterputz weist alle Eigenschaften von Lehm für ein gesundes und angenehmes Raumklima auf. Base Lehmunterputz reflektiert einen hohen Anteil an Wärmestrahlung. Dadurch stellt sich schon bei geringer Raumlufttemperatur und einer Heizenergieeinsparung von bis zu 10 %, die gewünschte Behaglichkeit ein. Base Lehmunterputz Oberflächen haben eine hohe Geräuchdämpfung. Weitere Informationen sind im OMEGAN Bericht vom 26.01.1993 enthalten. Base Lehmunterputz ist ein 100 % ökologisches Baumaterial. Base Lehmunterputz ist nicht brennbar. Die Feuerwiderstandsdauer von Base Lehmunterputz auf Schilfrohr Putzträgermatten beträgt 125 min, entsprechend TNO Niederlande NEN 6069 (28 mm).	
Einsatzbereich		Base Lehmunterputz kann auf allen Untergründen wie trockenem und fettfreiem Mauerwerk, Beton, Trockenbau, Schilfrohr und Putzträgermatten eingesetzt werden.	
Thermische	Eigenschaften	Lineare Ausdehnung: $(106\text{m/mk}) = 12$ Wärmeleitzahl: $\text{Lambda (W/mok)} = 0,91$. Wärmekapazität: $c(\text{kJ/kgok}) = 1$	
Putzkörnung		Korndicke bis 5 mm.	
Rohdichte		Verarbeitungsmaße ca. 1650 Kg / m2.	
Artikel	Nr/Lieferform	Artikel Nr. 25 Kg Sack 40 auf EU Pal. 5.2203	Artikel Nr. 1200 Kg Big-Bag 1 auf EU Pal. 4.0203
Recycling		Base Lehmunterputz kann unbegrenzt wiederverwendet werden.	
Lagerung		Trocken gelagert unbegrenzt haltbar.	
Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die, in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Dieses Merkblatt verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit.			
Carl Giskes Leembouw Nederland Vof		Seite 4.1	
www.chieffinish.de			



Lehmfestiger Lehmhaftgrund Tadelakt Seife Lehmunterputz Lehmdeputz Lehmfarbe Stone original Tadelakt

Lehmunterputz

Glatte Untergründe	Vorbereitung der Untergründe
Glatte Untergründe	Untergründe wie Trockenbauplatten und Beton, erst gründlich entstauben. Base Lehmunterputz kann nicht direkt auf Trockenbauplatten und anderen glatten Oberflächen aufgetragen werden. Trockenbauplatten und alle glatten Oberflächen, mit Contact Lehmhaftgrund, grobkörnigem Vorstreichmittel, vorbehandeln. Bei Trockenbauplatten (grüne Platten für den Naßbereich) Stöße mit Gips und Glasfasergewebe verspachteln. Alle Nicht-Lehmspachtelmassen mindestens 1,5 Tage pro 1 mm Stärke trocknen lassen.
Rauhe Untergründe	Rauhe Oberflächen wie Mauerwerk, Schilfrohr, Ziegeldraht oder Fachwerkhausflechtwerk mit Base Lehmunterputz vorverputzen. Die maximale Schichtstärke ist hierbei 10 mm – 15 mm. Bei einem sehr unebenen Untergrund, muß mit zwei oder mehr Lagen Base Lehmunterputz gerechnet werden.
Nut- und Feder-Lehmbaublöcke	Nut- und Feder-Lehmbaublöcke mit mindestens 8 mm Base Lehmunterputz verputzen.
Alte Putzwände	Grobe und trocknene alte Putzwände ohne Kleister im gutem Zustand können ohne jegliche Vorbehandlung mit Base Lehmunterputz verputzt werden. Kalk und Kreidefarben erst gründlich entfernen. Danach mit Contact Lehmhaftgrund vorstreichen.
Lose alte Putzreste	Lose alte Putzreste entfernen und den Untergrund mit Base Lehmunterputz ausgleichen.
Poröse Untergründe	Poröse Untergründe reinigen und mit Fix Lehmfestiger bestreichen. Danach mit Contact Lehmhaftgrund vorstreichen.
Schnell saugende Untergründe	Schnell saugende Untergründe wie Kalksandsteinblöcke, Gipsblöcke, Ytong mit Contact Lehmhaftgrund vorstreichen.
Profile	Profile in Base Lehmunterputz einputzen. Bei Eckprofilen ist es möglich, die Ecke mit Jute oder Glasfaser zu armieren, hierdurch hat man mehr Stoßfestigkeit an der direkten Oberfläche.
Ecken, Schlitz und Materialübergänge	Ecken, Schlitz und Materialübergänge mit Glasfasergewebe oder Juteband überdecken.

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die, in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Dieses Merkblatt verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit.

Carl Giskes Leembouw Nederland Vof

Seite 4.2

www.chieffinish.de



Lehmfestiger Lehmhaftgrund Tadelakt Seife Lehmunterputz Lehmdeputz Lehmfarbe Stone original Tadelakt

Lehmunterputz

Glatte Untergründe	Vorbereitung der Untergründe
Glatte Untergründe	Untergründe wie Trockenbauplatten und Beton, erst gründlich entstauben. Base Lehmunterputz kann nicht direkt auf Trockenbauplatten und anderen glatten Oberflächen aufgetragen werden. Trockenbauplatten und alle glatten Oberflächen, mit Contact Lehmhaftgrund, grobkörnigem Vorstreichmittel, vorbehandeln. Bei Trockenbauplatten (grüne Platten für den Naßbereich) Stöße mit Gips und Glasfasergewebe verspachteln. Alle Nicht-Lehmspachtelmassen mindestens 1,5 Tage pro 1 mm Stärke trocknen lassen.
Rauhe Untergründe	Rauhe Oberflächen wie Mauerwerk, Schilfrohr, Ziegeldraht oder Fachwerkhausflechtwerk mit Base Lehmunterputz vorverputzen. Die maximale Schichtstärke ist hierbei 10 mm – 15 mm. Bei einem sehr unebenen Untergrund, muß mit zwei oder mehr Lagen Base Lehmunterputz gerechnet werden.
Nut- und Feder-Lehmbaublöcke	Nut- und Feder-Lehmbaublöcke mit mindestens 8 mm Base Lehmunterputz verputzen.
Alte Putzwände	Grobe und trocknene alte Putzwände ohne Kleister im gutem Zustand können ohne jegliche Vorbehandlung mit Base Lehmunterputz verputzt werden. Kalk und Kreidefarben erst gründlich entfernen. Danach mit Contact Lehmhaftgrund vorstreichen.
Lose alte Putzreste	Lose alte Putzreste entfernen und den Untergrund mit Base Lehmunterputz ausgleichen.
Poröse Untergründe	Poröse Untergründe reinigen und mit Fix Lehmfestiger bestreichen. Danach mit Contact Lehmhaftgrund vorstreichen.
Schnell saugende Untergründe	Schnell saugende Untergründe wie Kalksandsteinblöcke, Gipsblöcke, Ytong mit Contact Lehmhaftgrund vorstreichen.
Profile	Profile in Base Lehmunterputz einputzen. Bei Eckprofilen ist es möglich, die Ecke mit Jute oder Glasfaser zu armieren, hierdurch hat man mehr Stoßfestigkeit an der direkten Oberfläche.
Ecken, Schlitz und Materialübergänge	Ecken, Schlitz und Materialübergänge mit Glasfasergewebe oder Juteband überdecken.

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die, in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Dieses Merkblatt verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit.

Carl Giskes Leembouw Nederland Vof

Seite 4.2

www.chieffinish.de



Lehmfestiger Lehmhaftgrund Tadelakt Seife Lehmunterputz Lehmedelputz Lehmfarbe Stone original Tadelakt

Lehmunterputz

BASE	Verarbeitung
Verarbeitungskondition	Die Lufttemperatur und die Untergrundtemperatur sollten mindestens 5°C betragen.
Verarbeitung	Base Lehmunterputz kann sowohl maschinell als auch von Hand aufgetragen werden.
Werkzeuge	Kübel, Quirl (Stabmixer), Kelle, Glätter, Schwamm, Richtscheit, eventuell Putzmaschine.
Putzzubereitung	25 Kg Sack Base Lehmunterputz mit 4-5 Liter Wasser vermengen
Putzuntergrund	Alle Untergründe zuerst gründlich, wenn nötig mit einem Fettlöser, reinigen. Lose und poröse Putzreste entfernen. Der Untergrund sollte trocken sein, bevor Base Lehmunterputz aufgetragen wird. Bitte lesen Sie Base Lehmunterputz: Vorbereiten der Untergründe
Materialbedarf	25 Kg Base Lehmunterputz reicht bei einer Dicke von 1 cm für eine Fläche von 1,6 m ² . Bei Big-Bags beträgt die Ausbeute, bei einer Dicke von 1 cm, eine Fläche von 60 m ² .
Putzauftrag	Die erste Schicht Base Lehmunterputz 10 mm - 12 mm dick auftragen und mit einem Richtscheit Wand egalisieren. Danach mit Zackenspachtel Wand horizontal aufrauen. Nach Austrocknung die zweite Putzschicht: 10 mm - 12 mm auftragen und mit einem Richtscheit Wand egalisieren. Wenn nötig die Wand mit Glasfasergewebe vollflächig bespannen. Wird ein Tierrfino Lehmedelputz als Abschlussschicht geplant, sollte die Base Oberfläche mit einem Schwammbrett aufgerieben werden. Ist ein Anstrich geplant kann die Base Oberfläche mit Holzbrett dichtgerieben werden.
Innen- / Aussenwände	Base Lehmunterputz ist nur für Innenwände geeignet. Aussen nur ausserhalb von Spritzwasser- und Schlagregenbereich verarbeiten.
Beschleunigte Trocknung	Mit Heizlüftern kann die Trocknungszeit von Base Lehmunterputz verkürzt werden. Im Gegensatz zu den meisten anderen Putzsystemen kann Base Lehmunterputz intensiv getrocknet werden.

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die, in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Dieses Merkblatt verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit.

Carl Giskes Leembouw Nederland Vof

Seite 4.3

www.chieffinish.de



Lehmfestiger Lehmhaftgrund Tadelakt Seife Lehmunterputz Lehmmedelputz Lehmfarbe Stone original Tadelakt

Lehmfestiger

FIX	Technisches Merkblatt
Produktbeschreibung	Fix Lehmfestiger dient zur Verfestigung von Tierrfino Lehmmedelputz oder zur Verfestigung von kreidenden Anstrichen und anderen porösen Putzsystemen.
Mischungen	1.) Mit Fix Lehmfestiger können Pigmente vermischt werden, um eine zusätzliche transparente Lasur über Tierrfino Lehmmedelputz aufzutragen. 2.) Fix Lehmfestiger mit Tierrfino Lehmmedelputz angerührt, ergibt eine sehr grobkörnige Lehmfarbe. 3.) Mischungsverhältnis: 1,5 Liter Fix und 3 Liter Wasser pro 25 Kg Tierrfino Lehmmedelputz 4.) Mischungsverhältnis für sehr harte Oberflächen: 5 Liter Fix und pro 25 Kg Tierrfino Lehmmedelputz.
Malen	Fix Lehmfestiger eignet sich gemengt mit Pikmenten als Malfarbe.
Zusammensetzung	Zellulosen, Alkoholester, Kieselgur, Schichtsilikate, Tonerden, Wasser, ca. 0,18% synth. Konservierungsmittel.
Lieferform Artikel Nummer	Artikel Nr. 5 Liter Kanister 90 auf EU Pal. 5.1103
Eigenschaften	Fix Lehmfestiger ist nach der Durchtrocknung nahezu farblos, matt und transparent. Fix Lehmfestiger ist mit Wasser verdünnbar. Fix Lehmfestiger besitzt eine sehr gute Dampfdiffusionseigenschaften.
Lagerung	Trocken und kühl, aber unbedingt frostfrei und verschlossen aufbewahren. Ungeöffnet ist Fix Lehmfestiger mindestens 12 Monate haltbar.
Veredelung	Zur weiteren Veredelung von Tierrfino Lehmmedelputz mit Lasuren, werden 0,2 Liter Fix Lehmfestiger pro m2 benötigt, die mit max. 10 % Pigmenten eingefärbt werden.
Brandverhalten	Nicht brennbar.
Sicherheitshinweise	Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar lagern.

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die, in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Dieses Merkblatt verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit.

Carl Giskes Leembouw Nederland Vof

Seite 5.1

www.chieffinish.de



Lehmfestiger Lehmfestgrund Tadelakt Seife Lehmunterputz Lehmedelputz Lehmfarbe Stone original Tadelakt

Lehmfestiger

FIX	Verarbeitung
Verarbeitung	Vor der Verarbeitung Fix Lehmfestiger gut durchmischen. Dann Fix Lehmfestiger verdünnt oder unverdünnt auf die fertige, mit Wasser angefeuchtete Tierrfino Lehmedelputz Fläche mit Bürste, Schwamm oder Sprüher auftragen und gleich mit einem Schwamm ausfilzen (nur bei rauen Oberflächen). Bei einer glatten Oberfläche, Fix gleichmäßig aufsprühen und danach mit einer Lasurbürste streichen.
Verarbeitungsdauer	Mit Wasser, Pigmenten, oder Tierrfino Lehmedelputz angerührter Fix Lehmfestiger ist innerhalb von 24 Std. zu verarbeiten.
Verarbeiten der Mischungen	1.) Die mit Pigmenten und Fix Lehmfestiger angerührte Lasur auf den fertigen Tierrfino Lehmedelputz mit einer Bürste oder Schwamm auflasieren. Falls eine weniger transparente Lasur gewünscht ist, kann die Wand mit einem Schwamm ausgefilzt werden. 2.) Fix Lehmfestiger angerührt mit 5 % Tierrfino Lehmedelputz wird mit Rolle oder Malerpinsel satt aufgetragen. Ein zweiter Anstrich ist je nach Geschmack und Untergrund möglich. 3.) Tierrfino Lehmedelputz angerührt nur mit Fix Lehmfestiger ohne Wasser, kann mit Kelle oder Stein auf Hochglanz poliert werden. Arbeitsgänge wie bei Lehmedelputz geglättet.
Festigen	Zum Festigen von Tierrfino Lehmedelputz wird bis zu 0,2 Liter Fix Lehmfestiger pro m ² benötigt.
Anwendungsbereiche	1.) Als Festigung von Tierrfino Lehmedelputz, um eine möglichst abriebfeste Oberfläche zu erlangen. Auch als Festigung von anderen Putzsystemen zu gebrauchen. 2.) Zur Herstellung von künstlerisch gestalteten Wandlasuren in mehreren Farbschichten. 3.) Als Saugbremse, um z.B. Tadelakt Stone langsam aufzutrocknen zu lassen.
Trockenzeit	In Abhängigkeit von Temperatur, Luft- und Saugfähigkeit des Untergrundes beträgt die Trockenzeit von Fix Lehmfestiger bis zu 24 Std.
Verdünnen	Fix Lehmfestiger ist bis zu 90% mit Wasser verdünnbar.
Warnung	Wegen eventueller Streifenbildung niemals Fix Lehmfestiger auf vollkommen trockenen Untergründen auftragen. Oberflächen immer vornässen und nach dem Fix Lehmfestiger Auftrag, immer die Wand durchfilzen.

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Dieses Merkblatt verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit.

Carl Giskes Leembouw Nederland Vof

Seite 5.2

www.chieffinish.de



Lehmfestiger Lehmhaftgrund Tadelakt Seife Lehmunterputz Lehmmedelputz Lehmfarbe Stone original Tadelakt

Lehmhaftgrund

CONTACT		Technisches Merkblatt	
Produktbeschreibung		Contact Lehmhaftgrund dient als Haftgrund oder Voranstrich für Tierrfino Lehmmedelputz, um eine gute Haftung zu erreichen. Contact Lehmhaftgrund als Voranstrich für Paint Lehmfarbe, gibt der Wand oder Decke eine besonders raue Struktur.	
Einsatzgebiet		Als Grundierung auf allen glatten Untergründen wie z.B. Trockenbauplatten, Beton oder Anstriche, ist Contact Lehmhaftgrund zu verwenden. Als Festigung von anderen Putzsystemen, um möglichst schnell einen abriebfesten und rauhen Untergrund zu erlangen, ist Contact Lehmhaftgrund ideal.	
Zusammensetzung		Zellulosen, Methylzellulose, Calciumcarbonate, Zitronensäure, Essigsäure, Kalk, Marmorpuder, Marmorsand, Porzellanerde, Wasser, ca. 0,1% synth. Konservierungsmittel.	
Eigenschaften		Contact Lehmhaftgrund ist nach der Durchtrocknung nahezu weiß. Er besitzt eine sehr gute Wasserdampfdurchlässigkeit.	
Sicherheitshinweise		Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar lagern.	
Brandverhalten		Nicht brennbar.	
Artikel Nr. Lieferform		Artikel Nr. 10 Liter Eimer 44 auf EU Pal.	Artikel Nr. 5 Liter Eimer 70 auf EU Pal.
		5.4403	5.4413
Lagerung		Trocken und kühl, aber unbedingt frostfrei und verschlossen aufbewahren. Ungeöffnet ist Contact Lehmhaftgrund mindestens 12 Monate haltbar.	
Materialverbrauch		Zum Grundieren von Tierrfino Lehmmedelputz werden ca. 0,25 Liter Contact Lehmhaftgrund pro 1 m ² benötigt.	
Werkzeuge		Bürste und Rolle sind die geeigneten Werkzeuge, um Contact Lehmhaftgrund zu verarbeiten. Werkzeuge mit warmem Wasser oder Seifenlauge reinigen.	
Trockenzeit		In Abhängigkeit von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes bis zu 24 Stunden.	
Vorbereitung		Vor der Verarbeitung Contact Lehmhaftgrund gut durchrühren.	
Untergründe		Contact Lehmhaftgrund auf fett- und staubfreien Untergründen auftragen.	
Verarbeitung		Contact Lehmhaftgrund unverdünnt auf Untergrund aufstreichen oder rollen.	
Verdünnen		Contact Lehmhaftgrund ist unter Umständen nur bis maximal 20% wasserverdünnbar.	

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die, in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Dieses Merkblatt verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit.

Carl Giskes Leembouw Nederland Vof

Seite 6

www.chieffinish.de



Lehmfestiger Lehmhaftgrund Tadelakt Seife Lehmunterputz Lehmedelputz Lehmfarbe Stone original Tadelakt

Tadelakt Seife

Tadelakt Seife	Technisches Merkblatt
Anwendungsgebiet	Tadelakt Seife ist eine natürliche Seife, zur wasserfesten Oberflächenversättigung von Tadelakt Stone Kalkputz. Wände, Decken und Böden in Bädern, Toiletten und Küchenbereichen. Tadelakt Seife ist auch verwendbar für Zement-, Terrazzo- und Holzböden. Als natürliches Putzmittel für das ganze Haus. Tadelakt Seife ist sehr körperfreundlich.
Zusammensetzung	Olivenöl aus Nordafrika.
Eigenschaften	Tadelakt Stone Oberflächen werden durch mehrfachen Seifenauftrag wasserdicht verschlossen.
Farbton	Ocker transparent
Artikel Nr.	Artikel Nr. 5.3031
Lieferform	6 Töpfe á 500g – per Paket / Einheit
Lagerung	Tadelakt Seife nicht in überhitzten Räumen lagern. Tadelakt Seife ist im Kühlschrank gelagert, unbegrenzt haltbar. Die Haltbarkeit bei Zimmertemperatur liegt bei ca. 3 Jahren.
Materialverbrauch	500 g Tadelakt Seife reichen für 25 m ² Tadelakt Stone Oberfläche.
Seifenauftrag	Auftrag der Tadelakt Seife mit Pinsel, Schwamm, Sprüher oder Hand.
Verarbeitung Tadelakt Seife	Tadelakt Seife mit Wasser verdünnen 1 Teil Tadelakt Seife mit 12 – 20 Teilen Wasser gut verrühren bis ein homogener, flüssiger Saft entsteht. Mit einem Stein die Tadelakt Seife nach 24 – 48 Std. in die Tadelakt Stone Oberfläche einpolieren, dieser Vorgang kann nach Belieben in Abständen von mindestens einem Tag, mehrfach wiederholt werden. Nach jedem Einseifen die Oberfläche wieder trocken bohnen, um Seifenstreifen zu vermeiden.
Andere Anwendungsgebiete	Als Bohnermittel für Kalk, Gips, Zement, Holz und Stein. Hand und Körperseife.
Verunreinigung	Wenn Tadelakt Stone verunreinigt ist, kann dieser mit Tadelakt Seife gereinigt werden. Siehe Verarbeitung.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens 50 Celsius.

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die, in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Dieses Merkblatt verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit.

Carl Giskes Leembouw Nederland Vof

Seite 7

www.chieffinish.de

ENDE : Chieffinish_2.pdf

Hausanschrift
Hauptstrasse 33
79364 Malterdingen

Telefon : 07644 / 92 82 82
Telefax : 07644 / 92 82 83

www.bau-raum.com
info@bau-raum.com